

DRILL STEEL LUBRICANT ANTISKÄRPASTA

Whitmore's Drill Steel Lubricant

är en "antiskärande" gängpasta, avsedd för användning på verktygsfästen, borrstänger och kopplingar för bergborrar. Drill Steel Lubricant innehåller inga tungmetaller (blyfri).

Whitmore's Drill Steel Lubricant

innehåller överlägsna friktionsreducerande additiv som minimerar demonteringskraften och eliminerar gängslitage. Dessutom skyddar Drill Steel Lubricant metalledlar mot rost och korrosion, även i de sämsta miljöer. Den filmbildande egenskapen hos Drill Steel Lubricant ger ett effektivt skydd vid chockbelastningar och mot gängskärning.

Drill Steel Lubricant skyddar mot höga temperaturer och eliminerar förluster, även under mycket krävande förhållanden. Genom att eliminera metall-mot-metallkontakt, förlänger Drill Steel Lubricant den praktiska livslängden av borrstänger samtidigt som den reducerar arbetsinsatsen för montering / demontering.

FÖRDELAR:

- **BLYFRI** - innehåller ej tungmetaller.
- **ÖVERLÄGSET FRIKTIONS-REDUCERANDE ADDITIVPAKET** - minimerar demonteringskraften.
- **FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN** - eliminerar metall-metallkontakt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Drill Steel Lubricant är rekommenderad för alla typer av roterande borkopplingar: API gängor, Trapetsgängor, höga gängstigningar och speciella Krag kopplingar.

Dessutom kan denna produkt användas på pinnbultar, bultar, styrningar, rörgångor, packningar, flänsar, tätningar, glidytor och presstyrningar.

Det är ett excellent smörjmedel för användning på konor, svarvdubbar, högt belastade ytor, gejdrar, ledskenor, rörkopplingar av alla storlekar och typer, ventilskåft, kranar, kragar, skruvar, borrar, drag och pressutrustningar.

WHITMORE'S DRILL STEEL LUBRICANT ANTISKÄRPASTA

ASTM#	TYPISKA DATA		
		Vinter	Penselbar
NGLI GRAD		1 ½	3
Penetration (Bearbetat)	D-217	290–320	215–265
Droppunkt °C	D-2265	>221	<260
Densitet, g/cc @ 60°F (15.5°C)	Gardner Method	1,19	1,19
Four Ball EP svetspunkt kg.	D-2596	800 kg	620 kg
Four Ball EP Load Wear Index	D-2596	129	92
Vattenspolning % förlust	D-4049	<10	<10
Kopparstrippkorrosion för fett 100°C @ 3 tim	D-4048	1A	1A
Förtjockare		Aliminiumkomplex	Aliminiumkomplex

FÖRPACKNINGAR

BEHÅLLARE	NETTOVIKT I KILOGRAM	ARTIKELNUMMER
Hink	9,1 kg	WM5401050
Hink	22,7	WM5401030
Byggtub	453 GR	WM5400571